

## Technisches Datenblatt

## Polystone® M schwarz gepresst

### Typische Eigenschaften

- Gute mechanische Eigenschaften
- Geringer Gleitreibungskoeffizient
- Sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Gute Schlagzähigkeit

### Typische Industrien

- Fördertechnik & Automation
- Maschinen- und Anlagenbau

|                                     | Testverfahren           | Einheit               | Wert        |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Allgemeine Eigenschaften</b>     |                         |                       |             |
| Dichte                              | DIN EN ISO 1183-1       | g / cm <sup>3</sup>   | >0,93       |
| Feuchtigkeitsaufnahme               | DIN EN ISO 62           | %                     | <0,01       |
| Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)  | UL 94                   |                       | HB          |
| Molekulargewicht                    | -                       | 10 <sup>6</sup> g/mol | ~ 9         |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>    |                         |                       |             |
| Reißdehnung                         | DIN EN ISO 527          | %                     | >50         |
| E-Modul                             | DIN EN ISO 527          | MPa                   | >650        |
| Kerbschlagzähigkeit                 | DIN EN ISO 11542        | kJ / m <sup>2</sup>   | >100        |
| Shore Härte                         | DIN EN ISO 868          | scale D               | >63         |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>     |                         |                       |             |
| Schmelztemperatur                   | ISO 11357-3             | °C                    | 130 ... 135 |
| Wärmeleitfähigkeit                  | DIN 52612-1             | W / (m * K)           | 0,40        |
| Wärmekapazität                      | DIN 52612               | kJ / (kg * K)         | 1,90        |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient     | DIN 53752               | 10 <sup>-6</sup> / K  | 150 ... 230 |
| Einsatztemperatur langfristig       | Average                 | °C                    | -250 ... 80 |
| Einsatztemperatur kurzzeitig (max.) | Average                 | °C                    | 130         |
| Vicat Erweichungstemperatur         | DIN EN ISO 306, Vicat B | °C                    | 80          |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>    |                         |                       |             |

|                                                   | Testverfahren    | Einheit  | Wert              |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|
| Dielektrizitätszahl                               | IEC 60250        |          | 2,3               |
| Dielektrischer Verlustfaktor (10 <sup>6</sup> Hz) | IEC 60250        |          | 0,0001            |
| Durchgangswiderstand                              | DIN EN 62631-3-1 | Ohm * cm | >10 <sup>14</sup> |
| Oberflächenwiderstand                             | DIN EN 62631-3-2 | Ohm      | >10 <sup>14</sup> |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung               | IEC 60112        |          | 600               |
| Durchschlagfestigkeit                             | IEC 60243        | kV / mm  | >40               |

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.



#### Röchling Industrial SE & Co. KG

Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0  
[info@roechling-plastics.com](mailto:info@roechling-plastics.com) • [www.roechling.com/industrial/haren](http://www.roechling.com/industrial/haren)

Print: 20/11/2023 • Release: 27/10/2023 • Version: 2.0

PIM-Version: 311 • PIM-ID: 591004 • PIM-Code: 311-32-16.11.121.161-11.5-5

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

